

ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving

Watergedragen onderhoudsolie. Bevat uitsluitende zuivere oliën en water. Volledig oplosmiddelvrij. Zeer geschikt voor het preventief bijvoeden van een geolied oppervlak dat in goede staat en egaal van kleur is. Niet vet en daardoor uitstekend handmatig te verwerken voor plaatselijk onderhoud of op kleine oppervlakken zoals tafels. Kan moeiteloos worden droog gewreven naar dezelfde kleur en glansgraad als het omliggende oppervlak. Beschikbaar in Clear #9080. Universeel toepasbaar op alle kleuren uit de KLEURENWAAIERS. Zal de oorspronkelijke kleur en glansgraad van het oppervlak niet beïnvloeden. Kan niet worden gemengd met KLEURPIGMENT voor Olie. Geschikt voor binnen gebruik.

Productspecificaties

	Verpakking	Blik 1 liter	
	Toepassing	Binnen	
	Consistentie	Wit lobbig	
	Rendement	Ca 60-100m ² /l	
	Verdunnen	ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080 is gebruiksklaar. Niet verdunnen.	
	Reinigen	Gemorst materiaal en gereedschappen voor aandroging reinigen met Linotyn of aromaatvrije terpentine.	
	Verwerkingstemperatuur	Ruimtetemperatuur tussen 10°C en 30°C.	
	Relatieve luchtvochtigheid bij verwerking	Tussen 40% en 80% RLV.	
	Belastbaar	Licht belastbaar na >6-12 uur. Zelfde dag mogelijk bij optimale droogomstandigheden. Anders nachtdroging aanhouden. Volledige uitharding na 2-3 dagen. Droogtijden gelden bij 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie. Onder ongunstigere omstandigheden rekening houden met langere droogtijden. Dweilen/afdekken/afplakken vóór volledige uitharding kan schade aan de afwerklaag veroorzaken.	
	Natuurlijke grondstoffen	98.2 gew.%	Dit is het totaal aan herwinbare plantaardige grondstoffen + water + minerale grondstoffen.
	Bio-based koolstofverbindingen	89.3 gew.%	Dit is het aandeel bio-based materiaal ten opzichte van het totaal aan bio-based + aardolie gebaseerde grondstoffen.
	Vaste stofgehalte	Ca 16.5 vol%.	
	VOS gehalte	ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080 bevat <1 g/l VOS. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO (NL).	

	Glansgraad	Matte, natuurlijke uitstraling.
	Dichtheid	0.99 kg/l volgens ISO 2811.
	Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Ondergrond en voorbereiding

- Check de verwerkings- en droogomstandigheden ruim voordat met aanbrengen begonnen wordt. Dit geeft tijd en gelegenheid om maatregelen te nemen. Binnenvallend zonlicht zo nodig temperen. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor voldoende ventilatie. Product voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.
- Registreer de charge-nummers van de gebruikte producten (6-cijferig nummer op de verpakking).
- Maak vooraf een proefopzet op het daadwerkelijke oppervlak.
- De ondergrond dient schoon, blijvend droog en vrij van was, vet en stof te zijn.
- Ondergrond eerst lichtvochtig afnemen met ROYL Milde Reiniger #9110. Eventuele zeepresten verwijderen met ROYL Intensief Reiniger #9120. Volledig laten drogen alvorens de olie aan te brengen.

Systeemopbouw

Alleen toepassen op bestaande ROYL-afwerking waarvan de kleur nog egaal is.

- 1 laag ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080.

Niet toepasbaar op ROYL Rolbare Hardwaxolie #48xx. Gebruik daarvoor ROYL Onderhoudsolie #9090 Clear/#9091 Wit. Niet geschikt voor het behandelen van kaal hout. Kan niet worden aangekleurd met KLEURPIGMENT voor Olie. Gebruik daarvoor ROYL Oil 1K/2K of ROYL Onderhoudsolie #9090 Clear/#9091 Wit.

Applicatie

ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080 goed schudden voor gebruik.

Gebruik voor grote oppervlakken een 1-schijfboenmachine met 16" aandrijfschijf voorzien van een pad. Gebruik voor het inwrijven een witte pad en voor het droogwrijven een witte pad met goed absorberende pluïsvrije doeken. Behandel het oppervlak in delen die binnen ca 15 minuten kunnen worden drooggewreven. Dit om indrogen van de onderhoudsolie voor te blijven. Voor een ervaren gebruiker zijn dat vloerdelen van ca 10m².

ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080 dun over het oppervlak verdelen en inwrijven. Breng niet meer olie aan dan nodig is om het oppervlak met olie te verzadigen. In geen geval een plasje onderhoudsolie op de vloer gieten. Dat is waarschijnlijk goed voor 10 m², maar zul je niet over dat oppervlak verdeeld krijgen. Op vloeren werkt het gemakkelijk om de onderhoudsolie met een sprayflacon te vernevelen.

Op droogvallende plaatsen direct nogmaals aanbrengen. Het inwrijven is klaar als het oppervlak egaal zijdemat glimt zonder schrale plekken en/of spatjes nog onverdeelde olie. Geen inwerktijd hanteren en direct aansluitend de onderhoudsolie volledig droogwrijven met doeken. Vervang verzadigde doeken tijdig door schone.

Volledig droogwrijven is essentieel voor een goed en egaal resultaat. De olie mag niet als filmlaag op het hout achterblijven. Het oppervlak is voldoende drooggewreven als het met schone, droge schoenen kan worden belopen zonder voetstappen achter te laten of betast kan worden met schone, droge handen zonder vingerafdrukken achter te laten. Bij plaatselijk onderhoud droogwrijven totdat dezelfde kleur en glansgraad is bereikt als het omliggende hout.

Kleinere oppervlakken tot ca 2m² - waar je met een uitgestoken arm nog gemakkelijk bij kunt en niet door heen hoeft te lopen - kunnen uitstekend handmatig worden behandeld. Voorkom ook hier overdosering. Sprenkel daarom de onderhoudsolie op een spons of een doek om daarmee de olie intensief in het hout te wrijven. De olie niet rechtstreeks op het hout gieten. Ook nu volledig droogwrijven.

NB. Hoewel de ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080 uitstekend handmatig is te verwerken adviseren wij voor oppervlakken groter dan 2m² het gebruik van een 1-schijfboenmachine.

Overige

- ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080 zal kaal hout niet aankleuren en kan niet worden aangekleurd met KLEURPIGMENT. Het is daardoor niet geschikt voor kleurherstel van bijvoorbeeld diepe krassen.
- ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080 NIET gebruiken op een bestaande afwerking van ROYL Rolbare Hardwaxolie #48xx.

Afval

- **Let op: Pads, doeken en andere materialen, die met olie in aanraking zijn gekomen, kunnen door broei uit zichzelf ontbranden. Om brandgevaar te voorkomen, de vervuilde applicatie-materialen uitgevouwen laten drogen of ondergedompeld in water in een gesloten container bewaren.**
- Vloeibare olie-resten en blikken met natte olierestanten afvoeren als chemisch afval volgens de plaatselijk geldende richtlijnen. Volledig gedroogde olieresten en ingedroogde pads en doeken kunnen als restafval worden afgevoerd.

Onderhoud

Reinigen met ROYL Milde Reiniger #9110 en/of ROYL Vloerzeep #9130 Clear of #9131 Wit.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product - document/informatiebladen.